

HERFINA 350

Emulsión aniónica

ESPECIFICACIONES	VALOR TÍPICO
Contenido en sólidos (%)	49-51
pH	8.5 – 9.5
Tamaño medio de partícula (µm)	1
Estabilidad mecánica	Estable
Estabilidad al agua dura	Estable
Densidad a 25°C (g/mL)	0,93
Viscosidad (cP)	<700

HERFINA 350 es una emulsión aniónica de ceras de bajo punto de fusión ideada para el desmolde, curado e impermeabilización del cemento y/o hormigón. Está preparada a base a una mezcla de ceras cuidadosamente elegidas y tratadas para garantizar las mejores prestaciones de impermeabilización. Ha sido emulsionada con una selección de tensioactivos capaces de asegurar su máxima estabilidad, tanto en el transporte como su manejo.

Deben almacenarse en un recipiente cerrado con salida a la atmósfera, protegido de cambios bruscos de temperatura en un intervalo entre 10 y 30°C.

PRESENTACIÓN:

Bidón de 120 kg
IBC de 1000 kg

Lo reseñado en este impreso es fruto de nuestra experiencia y lo ofrecemos a título de información, pero sin que ello implique compromiso alguno por nuestra parte. Los resultados en cada aplicación particular deben ser ensayados por los responsables directos de la formulación específica.

HERCHA QUÍMICA, S.L. - Polígono Industrial LA VILA, C/La Safor, 3
Tel. +34 - 96 227 78 00 - Fax: +34 - 96 227 75 53
46819 - NOVETLÉ (Valencia - ESPAÑA) - E-mail: hercha@hercha.com

20.12.2023 – Rev. 0