

HERLENE P-14

Emulsão de cera de polietileno

ESPECIFICAÇÕES	VALOR TÍPICO
Conteúdo de sólidos (%)	35 ± 1
Personagem	Aniônico
pH	9,5 ± 1
Ponto médio de solidificação (°C)	131 ± 3
Brilho	Alto

HERLENE P-14 é uma microemulsão de cera de polietileno processada sob alta pressão com ponto de fusão e dureza muito altos, o que a torna a emulsão ideal quando se requer um filme com máximo brilho, dureza, abrasão e resistência à água.

Seu campo de aplicação é muito amplo, destacando-se:

- Revestimentos de piso.
- Couro polido e tafetá em geral.
- Indústria têxtil.
- Indústria de papel.
- Enceramento de móveis.
- Aditivo para acabamentos de sobreimpressão.
- Revestimentos resistentes à água em substratos de papelão, papel, tecido, etc.
- Tratamento final polido mecanicamente do estuque veneziano para aumentar o brilho.

HERLENE P-14 é usado no setor de tintas e vernizes para melhorar as propriedades da superfície aumentando a resistência à abrasão, resistência a arranhões e hidrofobicidade.

Recomendações de uso

- Recomenda-se agitar o produto antes de usar.
- Antes de adicionar HERLENE P-14 a uma formulação, esta deve ser alcalinizada a um pH $\geq$ 9
- Deve ser diluído com água desincrustada.

APRESENTAÇÃO:

Tambor de 120 kg

IBC de 1000 kg

As informações contidas neste documento são fruto da nossa experiência e são oferecidas apenas para fins informativos, mas não implicam qualquer compromisso da nossa parte. Os resultados em cada aplicação específica devem ser testados pelos responsáveis diretos pela formulação específica.