

HERFINA 350

Emulsão aniônica

ESPECIFICAÇÕES	VALOR TÍPICO
Conteúdo de sólidos (%)	49-51
pH	8,5 – 9,5
Tamanho médio de partícula (µm)	1
Estabilidade mecânica	Estável
Estabilidade em água dura	Estável
Densidade a 25°C (g/mL)	0,93
Viscosidade (cP)	<700

HERFINA 350 é uma emulsão de cera aniônica de baixo ponto de fusão projetada para desmoldagem, cura e impermeabilização de cimento e/ou concreto. É elaborado a partir de uma mistura de ceras criteriosamente selecionadas e tratadas para garantir o melhor desempenho de impermeabilização. Foi emulsionado com uma seleção de surfactantes capazes de garantir a máxima estabilidade, tanto durante o transporte quanto no manuseio.

Devem ser armazenados em recipiente fechado, com saída para a atmosfera, protegido de variações bruscas de temperatura entre 10 e 30°C.

APRESENTAÇÃO:

Tambor de 120 kg
IBC de 1000 kg

As informações contidas neste documento são fruto da nossa experiência e são oferecidas apenas para fins informativos, mas não implicam qualquer compromisso da nossa parte. Os resultados em cada aplicação específica devem ser testados pelos responsáveis diretos pela formulação específica.